

PAS3790 VLOERCOATING

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Arturo PAS3790 Vloercoating is een 2-componenten, oplosmiddelvrije, sneluithardende, glanzende, gekleurde vloercoating (2 lagen) op basis van asparaginezuur ester, in diverse kleuren leverbaar.

TOEPASSING****

Geschikt als duurzame, naadloze afwerking van cement- en gipsgebonden ondergronden voor binnen- en buitentoepassing. Arturo PAS3790 Vloercoating is met name geschikt als vloerafwerking in:

- ▶ Balkons
- ▶ Galerijen
- ▶ Magazijnen
- ▶ Productieruimtes
- ▶ Garages en werkplaatsen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN/-VOORDELEN

- ▶ Glanzend
- ▶ Duurzaam
- ▶ Naadloos en vloeistofdicht
- ▶ Stofvrij en goed te reinigen
- ▶ Goede chemicaliënbestendigheid
- ▶ Sneluithardend
- ▶ Eenvoudige verwerking
- ▶ Hoge mate van UV-stabiliteit



PRODUCTGEGEVENS

Verpakkingsgrootte	Set: A + B = 5,00 kg: A = 3,57 kg B = 1,43 kg
	Set: A + B = 10,00 kg: A = 7,14 kg B = 2,86 kg
Houdbaarheid	Bij goede opslag ca. 12 maanden.
Kleur	Zie het kleurenoverzicht van PAS3790. Andere kleuren op aanvraag.
Uiterlijk	Glanzend met rolflect, door gebruik teruglopend naar zijdeglans.
Glansgraad	Glanzend met rolflect



Vloeistofdicht



Antislip mogelijk



Inzetbaar bij renovatie



Goed chemicaliënbestand



UV-stabiel



Slijtvast en goede krasvastheid

TECHNISCHE GEGEVENS:

Dichtheid	Ca. 1,37 kg/dm ³
Verbruik	Ca. 150 - 350 g/m ² per laag, afhankelijk van de structuur van de ondergrond.
Mengverhouding	71,4 gewichtsdel. comp. A 28,6 gewichtsdel. comp. B
Verwerkingstijd	Ca. 20 - 30 minuten**
Beloopbaar	Na ca. 2 uur**
Overlaagbaar	Na ca. 2 - 4 uur, binnen 24 uur de volgende laag/bewerking aanbrengen**
Mechanisch belastbaar	Na 1 x 24 uur**
Chemisch belastbaar	Na 3 x 24 uur**
Water belastbaar	Na ca. 4 uur**
Laagdikte	Ca. 0,2 mm per laag
Vorstbestendigheid eindproduct	Nee***
Vaste stofgehalte	100%
Viscositeit (23°C)	Ca. 1.500 mPa·s
Hechtsterkte	> 1,5 N/mm ² (afhankelijk van de hechtsterkte van de ondergrond.)
Slijtvastheid (Taberwaarde) (7d/21°C/60% r.l.v.)	47 mg (CS-10/1000U/1000g)

TESTRAPPORTEN/CERTIFICATEN

- Slijtvastheid (Taberwaarde) volgens DIN EN 53754.
- Stroefheid volgens DIN 51130 en BGR 181 (R-waarde), diverse certificaten beschikbaar. Zie het R-waarden overzicht voor meer informatie.
- Stroefheid volgens NEN 7909 (Tribometer). Zie het infoblad stroefheid voor meer informatie.
- Chemicaliënbestendigheid volgens DIN EN ISO 2812-3. Zie de chemicaliënbestendigheidslijst voor meer informatie.

ONDERGRONDEISEN:

De ondergrond moet druk- en vormvast, blijvend droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen zijn, die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

De monoliet betonvloer, klasse C20/25 of C28/35, dient aangebracht te worden volgens de geldende voorschriften zoals beschreven in Technische Voorlichting 267 (TV 267) "Betonvloeren voor binnentoepassing" en dient vlakheidsklasse IV te behalen.

Dekvloeren (cement of anhydriet) dienen eveneens aangebracht te worden volgens de geldende voorschriften zoals beschreven in Technische Voorlichting 189 (TV 189) Dekvloeren en dienen vlakheidsklasse II te behalen.

Bovenstaande normen voldoen, tenzij de opdrachtgever verzwaarde eisen stelt. Cement- en gipsgebonden ondergronden moeten minimaal 28 dagen oud zijn.

Hechtsterkte van de ondergrond dient minimaal 1,5 N/mm² te bedragen voor niet-industriële ruimtes en minimaal 2 N/mm² voor industriële ruimtes zoals beschreven in TV 277 Kunstharisvloeren.

Restvochtpercentage:

Cementgebonden ondergrond: ≤ 4 CM%

Gipsgebonden ondergrond: ≤ 1 CM%

ONDERGRONDVOORBEREIDING:

Cementhuidjes en betonresten verwijderen d.m.v. slijpen en schuren. Gladde en dichte ondergronden (zoals die van beton) ruwen door stofvrij kogelstralen. Anhydriet vloeren ruwen en eventuele huid verwijderen door stralen of schuren (afhankelijk van de huidtreksterkte). Verontreinigde ondergronden behandelen d.m.v. chemisch reinigen.

Nadien schuren. (Oude) EP ondergronden goed dof schuren. Vervolgens de vloer altijd stofvrij maken door te stofzuigen met een industriële stofzuiger. Zaagsneden en gaatjes vullen met een geschikte plamuur. Gaten en scheuren repareren met Arturo EP1500 Reparatiemortel*.

SYSTEEMOPBOUW

Voorstrijk 1e laag

Arturo PAS3790 Vloercoating

Vloercoating 2e laag

Arturo PAS3790 Vloercoating

Arturo PAS3790 Vloercoating kan ook toegepast worden in een antislip uitvoering. Voor meer informatie over antislip uitvoering, check het R-waarden overzicht.

Let op: bij een ingestrooid systeem ligt het verbruik van de laag op de ingestrooide laag hoger, ca. 700 - 1000 g/m².

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Minimale ondergrondtemperatuur: 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt.

Ruimte- en verwerkingstemperatuur:

- ▶ Minimaal: + 10 °C.
- ▶ Maximaal: + 30 °C.
- ▶ Optimaal: + 20 °C.

Maximale relatieve luchtvochtigheid (R.L.V.): 80%.

Let op: de condities gelden zowel bij de verwerking als uitharding van het product. Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte. Pas op: het veroorzaken van te veel/sterke luchtstromingen (tocht) kan leiden tot oppervlaktestoringen en glansverschillen.

VERWERKINGSINSTRUCTIES:

Het materiaal voor gebruik voldoende laten acclimatiseren. Voor de juiste verwerking van de Arturo PAS3790 Vloercoating eerst de desbetreffende applicatierichtlijn raadplegen.

Let op:

Afhankelijk van de dekkraft van de kleur, en/of staat van de ondergrond, kunnen meerdere lagen noodzakelijk zijn voor een goede dekking van de ondergrond. Daarnaast bij lichte kleuren, bijvoorbeeld wit, geel en oranje, is de dekkraft bij toepassing als eindlaag beperkt.

Kleine kleurafwijkingen kunnen nooit vermeden worden. In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargenummer van het product staat vermeld op de verpakking.

Arturo PAS3790 Vloercoating is vloeistofdicht mits er minimaal 2 lagen worden aangebracht.

HOUDBAARHEID

Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele (vorstvrije), droge en goed geventileerde plaats. Beide componenten voor de verwerking minstens 24 uur laten acclimatiseren.

REINIGING

Voor het verwijderen van verse verontreinigingen zijn de Arturo Reinigingsdoekjes* van Uzin Utz Nederland geschikt. Raadpleeg voor meer informatie de Arturo reinigings adviezen.

EU-REGULATIE UE 2004/42

Volgens EU-Richtlijn 2004/42 ligt de toegestane max. gehalte aan VOC (Productcategorie IIA/j Typ sb) in gebruiksklare toestand bij 500 g/l (Stand 2010). Het VOC-gehalte van Arturo PAS3790 in gebruiksklare toestand is < 500 g/l VOC.

KONINKLIJK BESLUIT BELGIË

Dit product mag volgens het Koninklijk besluit België toegepast worden in de volgende binnenruimtes:

1. Ruimtes voor industrieel gebruik en productieruimtes of laboratoria's
2. Ruimtes met verkeer van gemotoriseerde voertuigen (garages, etc.)
3. Ruimtes niet bestemd voor personen.

GEGEVENS

Alle informatie uit dit productblad o.a. technische gegevens zijn gebaseerd op R&D testen. In de praktijk kunnen deze gegevens afwijken.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Comp. A: Bevat epoxyhars: Irriterend. Comp. B: Bevat amine harder: Bijtend.

Beide componenten: Irritaties resp. brandwonden van de ogen, de ademhalingsorganen en de huid mogelijk. Sensibilisering door contact met de huid mogelijk. Bij contact met de huid meteen afwassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij de verwerking geschikte beschermende handschoenen en een veiligheidsbril dragen en een huidbeschermende crème gebruiken. In vloeibare toestand „milieugevaarlijk" daarom niet in het riool, open water of in de bodem terecht laten komen. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren- /veiligheidsinstructies op het etiket van het blik, het veiligheidsinformatieblad.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekraabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval. Productresten daarom verzamelen, beide componenten mengen, laten uitharden en verwerken als bouwafval.

* Zie betreffende documentatie.

** Bij 20 °C en 65% R.L.V.

*** Grote temperatuurverschillen vermijden, dit kan leiden tot een temperatuurschok die het eindresultaat nadelig beïnvloedt.

**** In verblijfruimtes moeten systemen met AgBB certificering toegepast worden.