

ARTURO EP3911

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	• Minimale temperatuur in de werkruimte 10 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 75 % • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.	• Temperatuurmeter • R.V. meter. • Vloertemperatuurmeter • Dauwpunttabel
Précautions à prendre	• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken. • In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargenummer van het product staat vermeld op de verpakking.	• Beschermingsmiddelen
Voorbereiding ondergrond	• Bij het aanbrengen van de vloercoating op een voorstrijk of een gietvloer, moet deze kleefvrij en beloopbaar zijn. • Ongerechtigdheden verwijderen d.m.v. schuren of stralen. • Zaagsneden en gaatjes vullen met een geschikte plamuur. • Grotere reparaties doorvoeren met Arturo EP1500 Reparatiemortel*. • Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger. Poreuze en/of sterk zuigende ondergronden voorstrijken met de Arturo EP6900 Primer*.	• Industriezuiger • Straalmachine • Schuurmachine • Plamuurmes • Vlakspaan
Mengen EP3911	• Component A goed oproeren tot de massa homogeen is. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • Mengen tot de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen.	• Boormachine met mengarm • 25 liter emmer • Schone werkkemmer
Aanbrengen EP3911	• Langs de kanten aanbrengen met de kwast en narollen met een 10 cm nylonroller. • Direct aansluitend het oppervlak zo dun mogelijk inrollen met een 25 cm nylonroller. • Narollen met een schone 50 cm nylonroller. • Rol de nylonroller regelmatig uit, opdat deze niet constant verzadigd is met vloercoating.	• Kwast • 10 cm nylonroller met poolhoogte 14 mm. • 25 cm nylonroller met poolhoogte 14 mm. • 50 cm nylonroller met poolhoogte 14 mm.

- Langs de kant niet te ver vooruit werken om zichtbare aanzetten te voorkomen.

Doorhardingstijd bij
20 °C en 65% R.V.

- Beloopbaar en overlegbaar na ca. 14 - 18 uur.
- De volgende laag binnen 48 uur aanbrengen, tenzij die laag eerst geruwd wordt.
- Lage temperaturen vertragen de doorharding.

- Schuurmachine

Reinigen
gereedschap

- Gereedschap e.d. direct na gebruik reinigen met lauw water of Arturo reinigingsdoekjes*.

- Blackbox/
reinigingsdoekjes

Gereedschap/
meetinstrumenten

- Alle genoemde gereedschappen zijn verkrijgbaar bij Uzin Utz Nederland bv.
 - Vraag naar de brochures en mogelijkheden.
-

*Zie betreffende documentatie.