

EP6080 PRIMER

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en Relatieve vochtigheid (R.V.)	• Omgevingstemperatuur tussen de 15 °C en 30 °C. • De ondergrondtemperatuur dient minimaal 10 °C te zijn waarbij deze bovendien 3 °C boven het dauwpunt moet liggen om condensvorming te voorkomen. • R.L.V.: minimaal 40% tot maximaal 75%. • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen en lage R.L.V. verkorten de verwerkingstijd, lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertragen de uitharding.	• Positector meter
Voorzorgsmaatregelen	• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken.	• Beschermingsmiddelen
Vorbereiden ondergrond (egalisatie)	• Ongerechtigdheden verwijderen d.m.v. schuren met een fijn schuurpapier. • Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger. • Gaten en scheuren repareren met Arturo EP1500 Reparatiemortel* of met Arturo EP6080 Primer*.	• Wolff Starvac NL • Industriezuiger • Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V • Plamuurmes 10 cm • Vlakspaan, Wolff
Mengen voorstrijk	• Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • 10% water toevoegen. • De componenten mengen met een spiraalmenger die ook onderin de rand van de verpakking komt. • Mengen tot de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/ randen) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen.	• Boormachine met mengarm, type WK70, verbinding SW8 • Lakemmer Roll-and-Go met inliner
Aanbrengen voorstrijk	• Langs de kanten aanbrengen met een kwast. • Het overige oppervlak dun inrollen met een 25 cm nylonroller. • Het materiaal goed verdelen, zodat de ondergrond volledig bevochtigd is.	• Kwast, 4 cm • Nylonroller, 25 cm/ 14 mm poolhoogte • Beugel voor roller 25 cm • Telescoopsteel
Doorhardingstijd schraplaag bij 20°C en 65% R.V.	• Beloopbaar en overlaagbaar is de Arturo EP6080 Primer na ca. 16 uur. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lage temperaturen vertragen de uitharding.	

Reinigen
gereedschap

- Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes.

- Blackbox/
reinigingsdoekjes

Gereedschap/
meetinstrumenten

- Alle genoemde gereedschappen zijn verkrijgbaar bij Uzin Utz Nederland bv.
 - Vraag naar de brochures en mogelijkheden.
-

*Zie betreffende documentatie.