

PU7750 TOPLAK

PRODUCTOMSCHRIJVING

Arturo PU7750 Toplak is een 2-componenten, transparante, extra matte, waterhoudende toprak op basis van polyurethaanhars.

TOEPASSING****

Geschikt als transparante, extra matte, slijtvaste en UV-stabiele afwerking van Arturo Gietvloeren bij lichte belasting. Arturo PU7750 Toplak is met name geschikt als afwerking van:

- ▶ Arturo Concreta Gietvloer
- ▶ Arturo EP2500 Gietvloer
- ▶ Arturo PU2060 Gietvloer
- ▶ Arturo PU2030 Gietvloer
- ▶ Arturo PU2035 Gietvloer
- ▶ Arturo EP3900 Vloercoating
- ▶ Arturo EP3950 Vloercoating
- ▶ Arturo PU7900 Toplak
- ▶ Arturo PU7975 Toplak

PRODUCTEIGENSCHAPPEN-/VOORDELEN

- ▶ Extra mat en hoge mate van UV-stabiliteit
- ▶ Goed en licht verwerkbaar
- ▶ Slijtvast
- ▶ Goede chemicaliënbestendigheid
- ▶ 0% VOS-gehalte
- ▶ Waterhoudend

TESTRAPPORTEN/CERTIFICATEN

- ▶ Brandklassen volgens NEN EN 13501-1 in verschillende Arturo vloersystemen.
- ▶ Slijtvastheid volgens DIN EN 53754 (Taberwaarde).
- ▶ AgBB gecertificeerd in systeem met verschillende Arturo producten.
- ▶ Stroefheid volgens DIN 51130 en BGR 181 (R-waarde), diverse certificaten beschikbaar. Zie het R-waarden overzicht voor meer informatie.
- ▶ Stroefheid volgens NEN 7909 (Tribometer). Zie het infoblad stroefheid voor meer informatie.



PRODUCTGEGEVENS

Verpakkingsgrootte	Set: A + B = 5 kg: A = 4,00 kg B = 1,00 kg
	Set: A + B = 10 kg: A = 8,00 kg B = 2,00 kg
Houdbaarheid	Bij goede opslag ca. 12 maanden houdbaar.
Kleur	Transparant

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid	Ca. 1,07 kg/dm ³
Verbruik	Ca. 90 - 100 g/m ² per laag, afhankelijk van de structuur van de ondergrond.
Mengverhouding	80,0 gewichtsdelens comp. A 20,0 gewichtsdelens comp. B
Verwerkingstijd	Ca. 60 minuten**
Stofdroog	Na ca. 90 minuten**
Beloopbaar	Na ca. 16 uur**
Overlaagbaar	Na ca. 16 uur** Binnen 24 uur de volgende laag/bewerking aanbrengen**.
Mechanisch belastbaar	Na 3 x 24 uur**
Chemisch belastbaar	Na 7 x 24 uur**
Laagdikte	Ca. 40 µm per laag
Vorstbestendigheid eindproduct	Nee
Vaste stofgehalte	42%
Viscositeit (23°C)	Ca. 110 mPa·s
Slijtvastheid (Taberwaarde) (7d/21°C/60% r.l.v.)	23 mg (CS-10/1000U/1000g)



Antislip mogelijk



Brand geclassificeerd



Emissiearm



Slijtvast en goede krasvastheid



Goed chemicaliënbestand



UV-stabiel

ONDERGRONDEISEN

De Arturo Kunstharstvoer moet beloofbaar, droog, schoon en vrij zijn van stoffen, die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De vloer mag niet ouder zijn dan 24 uur. Na overschrijding van deze termijn, de vloer licht opschuren voordat men de toplak aanbrengt (schuren van de ondervloer geeft altijd een betere hechting). Aansluitend zeer goed stofvrij maken. Epoxy ondergronden altijd opschuren voordat men de toplak aanbrengt. Raadpleeg voor andere ondergronden en toepassingen uw Technisch Commercieel Adviseur.

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Minimale ondergrondtemperatuur: 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt.

Ruimte- en verwerkingstemperatuur:

- ▶ Minimaal: + 15 °C
- ▶ Maximaal: + 25 °C
- ▶ Optimaal: + 20 °C

Minimale relatieve luchtvochtigheid (R.L.V.): 40%

Maximale relatieve luchtvochtigheid (R.L.V.): 75%

In het algemeen geldt: Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de verwerkingstijd, lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid vertragen de uitharding.

Deze condities gelden zowel bij de verwerking als bij de doorharding van het product.

Let op:

Arturo PU7750 Toplak is waterhoudend. Dit houdt in dat de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur een belangrijke rol spelen bij de uitharding en glansgraad/matheid van de toplak. Bij wisselende luchtvochtigheden, temperaturen, luchtstromen en laagdiktes kan glansgraadverschil optreden in een 2-C PU toplak.

Voorkom condensvorming. Zorg daarom voor voldoende ventilatie en temperatuur in de ruimte en plaats zo nodig op de ruimte afgestemde luchtontvochtigers.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Voor de juiste verwerking van de Arturo PU7750 Toplak eerst de desbetreffende applicatierichtlijnen raadplegen.

PU7750 antislipversie:

Het materiaal voor gebruik voldoende laten acclimatiseren. Voor de juiste verwerking van de Arturo PU7750 Toplak als antislipversie eerst de applicatierichtlijnen van de Arturo PU7750 Toplak raadplegen.

Bij hoge omgevingstemperaturen (vanaf ±23 graden) en een lage relatieve luchtvochtigheid (onder de ±50%) 5% water toevoegen.

Let op:

Arturo PU7750 Toplak is niet bestand tegen weekmakers. Uzin Utz Nederland adviseert Arturo PU7750 Toplak altijd in twee lagen aan te brengen.

Enige aftekening van rol- en aanzetbanen kunnen nooit in zijn geheel worden uitgesloten. Bij intensieve belasting van de gietvloer met zwenkwielen adviseert Uzin Utz Nederland een geëigende beschermingsplaat (bijv. polycarbonaat) onder de zwenkwielen te plaatsen.

OPSLAG

Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een koele (vorstvrije), droge en goed geventileerde plaats. Beide componenten voor de verwerking minstens 24 uur laten acclimatiseren.

REINIGING

Voor het verwijderen van verse verontreinigingen zijn de Arturo Reinigingsdoekjes* van Uzin Utz Nederland geschikt. Raadpleeg voor meer informatie de Arturo reinigingsadviezen.

EU-REGULATION 2004/42 (DECOPAINT-RICHTLIJN)

Volgens EU-Richtlijn 2004/42 ligt de toegestane max. gehalte aan VOC (Productcategorie IIA/j Typ wb) in gebruiksklare toestand bij 140 g/l (Stand 2010). Het VOC-gehalte van Arturo PU7750 in gebruiksklare toestand is < 140 g/l VOC.

GEGEVENS

Alle informatie uit dit productblad o.a. technische gegevens zijn gebaseerd op R&D testen. In de praktijk kunnen deze gegevens afwijken.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Bevat isocyanaten. Irriterend. Schadelijk bij inademing. Sensibilisering door inademing en contact met de huid mogelijk. Bij de verwerking goed ventileren, huidbeschermende crème, werkhandschoenen en een veiligheidsbril gebruiken. Bij contact met de huid meteen afwassen met veel water en zeep. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. In acht genomen worden moeten o.a.: Voorschriften van de Gevaar- /Veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad. Na uitharden geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder risico.

VERWIJDERING

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval. Productresten daarom verzamelen, beide componenten mengen, laten uitharden en verwerken als bouwafval.

* Zie betreffende documentatie.

** Bij 20 °C en 65% R.L.V.

*** Grote temperatuurverschillen vermijden, dit kan leiden tot een temperatuurschok die het eindresultaat nadelig beïnvloedt.

**** In verblijfruimtes moeten systemen met AgBB certificering toegepast worden.